

# 施工説明書 6mm

新商品「アートフロアLIP6 オリジナル」と旧品「南海アートフロア21」は柄が同じ場合でも意匠が異なるため並べて施工することはできません。ご注意ください。

## アートフロアLIP6 オリジナル

NANKO 南海プライウッド株式会社

本社/〒760-0067 香川県高松市松福町1丁目15番10号

北海道・東北営業グループ / (087) 825-3632 FAX (087) 825-3695 中四国営業グループ / (087) 825-3624 FAX (087) 825-3648  
 関東営業グループ / (087) 825-3621 FAX (087) 825-3645 九州営業グループ / (087) 825-3625 FAX (087) 825-3649  
 中部営業グループ / (087) 825-3622 FAX (087) 825-3646 特需営業グループ / (087) 825-3662 FAX (087) 825-3669  
 近畿営業グループ / (087) 825-3623 FAX (087) 825-3647 テクノ営業グループ / (087) 825-3657 FAX (087) 825-3659

施工される方へ

### ！ ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工を行った場合については、当社での保証はしかねますのでご注意ください。

### 施工上のご注意



**確認**  
品質には万全を期していますが、開梱後には必ず入数・破損・傷・しみなど不良箇所の有無を確認してください。



**水・湿気禁止**  
床下の湿気により突き上げが起こるおそれがありますので、十分な湿気対策を行ってください。



**重量物注意**  
重量物を置く場合は、根太間隔を狭くするなど、十分な補強を行ってください。



**野外使用禁止**  
製品は室内専用です。屋外には使用できません。また室内でも、浴室や水廻りなどの湿気にさらされたり、直接水のかかる所にはご使用になれません。



**反り・ねじれ厳禁**  
床下地に「たわみ」があると床鳴りの原因となります。注意してください。根太・下地合板などに使用する木材は乾燥材で通直なものを選んでご使用ください。また、フロアに接する部分は平滑に調整してください。



**土足厳禁**  
本製品は土足では使用できません。店舗など土足で上がる場所には使用しないでください。



**接着剤注意**  
フロア表面に付いた接着剤は直ちに拭き取ってください。時間がたつて硬化すると取れなくなります。



**火気厳禁**  
特定の条件下において、外部の火気による発火の可能性があります。火気には充分お気を付けてください。




**粘着テープ使用禁止**  
フロア表面に粘着テープ（セロテープ・シールなど）を使用しないでください。養生時には「木質床材専用養生テープ」をご使用ください。

## 1 下地の準備と作成

このフロアは合板捨て張り専用です。必ず捨て張りに施工してください。

- (1) 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の乾燥材をお使い頂き、プレーナーをかけた平滑に仕上げてください。
- (2) 大引き間隔は909mm(3尺)、根太の間隔は303mm(1尺)としてください。



### 下地の調整と清掃


**1** 下地の突起を取り除いた後、釘やビスの頭を打ち沈める。  
部分的な段差や突起、くぼみは取り除いてください。



**2** 段差を削り平滑にする。



**3** 不陸を調整する。  
不陸がないよう、下地のつなぎ目などの段差は**0.5mm以内**になるように調整してください。



**4** 砂や埃を取り除く。  
電気掃除機のご使用をおすすめします。



！ ご注意 下地施工は下記の条件に従って行ってください。

捨て張り材には必ず12mm以上の合板または15mm以上のパーティクルボードを使用してください。	踏み鳴り、浮き上がりを防ぐために捨て張り合板と根太に酢ビ系接着剤を塗布し、スクリュー釘で固定してください。	下地材が丈夫であるか確認をしてください。異常なたわみなどがある場合、床鳴りの原因となります。
	普通釘は、保持力が弱いので、必ずスクリュー釘をご使用ください。	

下地材の含水率を確認してください。パーティクルボードを使用する場合は、必ず調湿されたものをご使用ください。(木材水分計で10~12%が最適値です) 合板は乾燥したものを使用してください。(含水率13%以下)

下地材の縦継ぎは必ず根太の上で行ってください。突付けにせず、隙間を2~3mmあけてください。


**ずらし張り**

含水率13%以下

根太


## 2 割付け

(1) 製品は303mmずらし張り、606mmずらし張り、909mmずらし張りのいずれかで割りつけてください。



### ！ ご注意

- ①フロアの接続箇所は下地の接続箇所から100mm以上離れるように割りつけてください。
- ②フロアの長辺方向と根太が直交になるように注意し、割りつけてください。
- ③フロア短辺部の継ぎ目は根太上になるようにしてください。
- ④周囲の壁際で板幅が小さくなりすぎないように気をつけてください。
- ⑤施工前に必ず仮並べをし、色柄のバランスを確認の上、施工してください。



(2) 割付けに従って墨出しをおこなってください。

## 3 フロアの寸法カット

フロア仕上がりを決めた後、壁際に使用するフロアを割付けに応じてカットしてください。

**施工ポイント**  
きれいに張り上げるポイントは、下地の調整と清掃です。張り上がった後、下地を直すことはできません。

## 4 1列目の施工




(1)6mm厚のフロアの場合、フィニッシュネイル(長さ25mm以上)と指定のウレタン系接着剤(コニシKU928C-X)を併用し施工を行ってください。

(2)指定のウレタン系接着剤(コニシKU928C-X)を下地に303mmピッチ(根太部分)で製品と直交するように塗布します。必ずフロアのサイド及びエンドのオスサネ際までしっかり塗布してください。

- ⚠️ ご注意**
- ①必ず指定のウレタン系接着剤を併用し施工を行ってください。併用せずに施工した場合、フロア継ぎ目部分の突き上げや目隙、床鳴り等を生じる可能性があります。
  - ②継ぎ目からはみ出した接着剤は、湿った布で速やかに拭き取ってください。硬化すると取れなくなります。
  - ③指定のウレタン系接着剤以外を使用しますと床鳴りのなどの不具合が出るおそれがあります。(許ビス接着剤のご使用は避けください。)

(3)フロアを「1列目墨出し位置」に正確にあわせ、フィニッシュネイルを303mm間隔(根太上)で、壁際部分と長辺方向オスサネ付け根部分に打ち込み固定します。短辺のオスサネ付け根部分にも2ヶ所打ち込み固定してください。

- ⚠️ ご注意**
- ①フィニッシュネイルの釘頭がオスサネ表面に出ないようにしてください。フィニッシュネイルの釘頭が残っているとフロア表面にふくれを生じる可能性があります。(釘頭が残った場合はポンチを用いてオスサネへ沈めてください。)
  - ②機械打ち機を使用する場合、フィニッシュネイルの釘頭がオスサネ表面に出ないようにエア圧調整を充分行った上で施工してください。
  - ③フィニッシュネイル以外の釘(ステーブルなど)を使用する場合、フロア表面にふくれを生じる可能性があります。





**⚠️ ご注意**

水の  
浸入を  
防ごう!



日常特に水がかかる場所に施工する場合は同梱の「コーキング施工説明書 特に水濡れしやすい場所に」に施工してください

### フィニッシュネイルの打ち込み方





## 5 2列目以降の施工

- ⚠️ ご注意** サネを迎合させる際には、下図のように「当て木」を使い、オスサネに添え、金槌で軽くたたきたくようにはめ込んでください。強くたたき込みすぎるとサネの破損、突き上げ、段差発生のおそれがありますのでご注意ください。



## 6 最終列の張り仕舞い


- ⚠️ ご注意** 壁との納まりは、約3mm程度隙間を開けてください。





## 7 養生

- (1)フロア表面を掃除した後、フロア全体を養生してください。水ぬれや傷からフロア表面を守るため、養生シートを養生テープで固定し、更に養生シートの上から2.3mm以上の合板充分に養生してください。
- (2)養生の際は必ず「木質床材用養生テープ」をご使用ください。(推奨品(株) 寿岡製作所 P-カットテープ 415白)

- ⚠️ ご注意**
- ①養生テープをはがす時はゆっくりはがしてください。勢いよくはがすとフロア表面を破損するおそれがあります。
  - ②市販の梱包用テープは粘着力が強く、フロア表面を破損させたり、粘着剤が残ったりしますので使用しないでください。



### 日常特に水がかかる場所に施工する場合



- ⚠️ 施工後の ご注意**
- ①このフロアは表面に十分な耐久性・意匠性をもたせたノンワックスタイプです。ワックスを塗布されますと艶ムラなど美観を損なうおそれがありますのでワックスがけは不要です。
  - ②美装の際、剥離剤は絶対に使用しないでください。
  - ③美装時に洗剤を使用する場合は、モップ等をよく絞り目地部に洗剤が溜まらないよう注意してください。